

Office Papiere

Satierte Papiere

Beschichtete Pap.

Kreativ-Papiere

Spezialitäten

# Canon Top Colour Digital Papier (FSC), 160 g/m<sup>2</sup>



## Produkt- beschreibung

Canon Top Colour Digital (FSC) ist ein überaus glattes Papier mit seidig schimmernder Oberfläche. In Verbindung mit seinem auffällig hohen Weißegrad sorgt dies für kontrastreiche Druckergebnisse mit leuchtenden Farben. Die besonders glatte Oberfläche verringert die für eine gute Tonerdeckung erforderliche Toner Menge. Canon Top Colour Digital Papier verfügt über ausgezeichnete Laufeigenschaften und ist ideal geeignet für hochwertigen Digitaldruck in Farbe und Schwarzweiß. Es ist FSC-zertifiziert und in sieben verschiedenen Flächengewichten von 90 bis 300 g/m<sup>2</sup> verfügbar.

## Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht	160 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	168 µm	ISO 534
Weißegrad	170	CIE
Opazität	99 %	Elrepho
Helligkeit ISO	114 %	ISO 2470-2
Rauhigkeit WS/TS	50/50 ml/min	Bendtsen ISO 8791

## Anwendungen

Canon Top Colour Digital Papier (FSC) ist mit seinem sehr hohen Weißegrad und der überaus glatten, seidigen Oberfläche ideal für alle farbigen Business-Dokumente. Egal ob Mailings, Präsentationen, Handbücher oder Flyer: Canon Top Colour Digital (FSC) ist zuverlässig einsetzbar, selbst auf Hochleistungs-Drucksystemen.

## Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

FSC zertifiziert



Alterungsbeständigkeit > 200 Jahre /  
zertifiziert nach DIN ISO 9706



ISO 9001 und 14001 zertifizierte Produktionsstätte

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

EU-Ecolabel (EU-Umweltzeichen)



ECF (elementar chlorfrei gebleicht)



**Verfügbare Abmessungen** DIN A4 SB, DIN A3 BB, SRA3 BB (320 x 450 mm)

SB = Schmalbahn, BB = Breitbahn

Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website [www.canon.de/papier](http://www.canon.de/papier)

---

**Lagerbedingungen** Temperatur 10 – 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 – 70 %  
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

---

**Druckbedingungen** Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15 – 25 °C und 30 – 65 % relativer Luftfeuchte.

---

**Canon Deutschland GmbH**

Geschäftsbereich Imaging Supplies  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld

Tel: 0800 623 72 74 37  
Fax: +49 2151 345 61 499  
Papiershop: [canon.de/papier](http://canon.de/papier)

E-Mail: [papier@canon.de](mailto:papier@canon.de)  
[canon.de/papier](http://canon.de/papier)



Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige  
Ankündigung vorbehalten

© Canon Deutschland GmbH / Stand: November 2017

**Canon**