Reacto Laser Durchschreibepapier (FSC), 80 g/m²

Produkt-beschreibung

Die FSC-zertifizierten Durchschreibepapiere Reacto Laser bieten maximale Flexibilität bei der Erstellung von selbstkopierenden Formularen. Da sie hausintern auf Ihrem eigenen Digitaldruck-System hergestellt werden können, bieten sie im Vergleich zum traditionellen Offset-Verfahren entscheidende Vorteile: keine Verzögerungen bei der Lieferung und keine Bindung an relativ umfangreiche Mindestdruckläufe. Dies sichert Ihnen maximale Flexibilität bei Inhalten, Verfügbarkeit und Auflagenhöhe.

Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht	80 g/m²	ISO536
Dicke	100 µm	ISO534
Weißegrad (weiß)	132	CIE
Opazität (weiß)	88 %	Elrepho
Steifigkeit MD/CD	95/42 mN	ISO 5628
Rauhigkeit (ml/min)	236/380 (WS/TS)	ISO 8791

Anwendungen

Zur Erstellung von Formularsätzen – beispielsweise für Bestellformulare oder Lieferscheine - stehen drei Arten von Durchschreibepapier zur Verfügung: rückwärtig beschichtetes Papier (CB – coated back), das als oberstes Blatt des Satzes verwendet wird, Papier mit beschichteter Vorder- und Rückseite (CFB – coated front an back) als mittleres Blatt und Papier mit beschichteter Vorderseite (CF – coated front) als letztes Blatt.

Bei nur 2-teiligen Sätzen wird auf das CFB-Blatt verzichtet; bei großen Sätzen können bis zu vier CFB-Blätter zum Einsatz kommen (max. 6-teilige Sätze).

Nach dem Drucken können die bedruckten Seiten mit Selbsttrennleim zu separaten gebrauchsfertigen Selbsttrennsätzen zusammengeklebt werden. Das Reacto Laser Druckschreibepapier steht zusätzlich in vorsortierten Varianten zur Verfügung, womit das Programmieren der Papierkassetten entfällt.

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

FSC zertifiziert

Mixed Sources
Product group from well-managed forests and other controlled sources
www.fsc.org Cert no. SCS-COC-00856
© 1996 Forest Stewardship Council

ECF (elementar chlorfrei gebleicht)

ISO 9001 und 14001 zertifizierte Produktionsstätte
Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

Verfügbare Abmessungen und Varianten

DIN A4 SB (SB = Schmalbahn, BB = Breitbahn)

CB 80 g/m² (Oberblatt - Rückseite beschichtet)

CFB 86 g/m² (Vorder- und Rückseite beschichtet)

CF 80 g/m² (Endblatt - Vorderseite beschichtet)



Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website www.canon.de/papier

---

Lager-bedingungen

Temperatur 10 – 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 – 70 %
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

Druck-bedingungen

Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15 – 25 °C und 30 – 65 % relativer Luftfeuchte.

Verarbeitungs-hinweise

Kompatibilitätsinformationen entnehmen Sie bitte dem Canon Mediaguide (canon.de/mediaguide).
Getestet und freigegeben für die Océ VarioPrint i-Serie (Bogen-Inkjetdruck), die Océ VarioPrint 6000 Series sowie die Canon varioPRINT 140 Serie (S/W-Toner).
Bitte prüfen Sie im Druckerhandbuch, wie das Papierfach zu beladen ist, um die korrekte Seite zu bedrucken.

Canon Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Imaging Supplies
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld

Tel: 0800 623 72 74 37
Fax: +49 2151 345 61 499
Papiershop: canon.de/papier

E-Mail: papier@canon.de
canon.de/papier

Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

© Canon Deutschland GmbH / Stand: Mai 20197