

- Office Papiere
- Satinierte Papiere
- Beschichtete Pap.**
- Kreativ-Papiere
- Spezialitäten

Top Coated Graphic+ Silk Papier (FSC), 115 g/m²



Produkt- beschreibung

Canon Top Coated Graphic+ Silk ist ein beidseitig seidenmatt beschichtetes Papier, das bei den verschiedensten Anwendungen im Digitaldruck für gestochen scharfe Wiedergabe von Texten und Bildern sorgt. Seine Oberfläche ist hochglatt und annähernd reflexfrei und sorgt für eine exzellente, offset-ähnliche Druckqualität, in Schwarzweiß als auch in Farbe. Darüber hinaus sichern Ihnen seine zuverlässigen Laufeigenschaften eine hohe Produktivität, selbst auf Hochleistungs-Drucksystemen wie beispielsweise der Océ VarioPrint i-Serie. Ergänzt wird dieses überzeugende Leistungsprofil durch die Umweltzeichen FSC für nachhaltige Waldbewirtschaftung und EU Ecolabel für den umweltschonenden Herstellungsprozess.

Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht	115 g/m ²	ISO536
Dicke	103 µm	ISO534
Weißegrad	127	CIE
Opazität	94,5 %	Elrepho
Glanzwert Tappi 75° (%)	27	ISO 8254-1

Anwendungen

Canon Top Coated Graphic+ Silk eignet sich mit seiner stilvollen Anmutung für ein breites Spektrum von Anwendungen, beispielsweise für den Druck von hochwertigen Büchern, Katalogen, Mailings und auch Magazinen. Die Bandbreite der Flächengewichte von 90 bis 350 g/m² bietet dabei die Chance, die verschiedensten Druckerzeugnisse – von Broschüren bis hin zu Visitenkarten – auf einer einheitlichen Papierqualität zu drucken.

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

FSC zertifiziert



ECF (elementar chlorfrei gebleicht)



Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen EU Ecolabel („EU-Blume“) für den umweltschonenden Herstellungsprozess

ISO 9001 und 14001 zertifizierte Produktionsstätte

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

**Verfügbare
Abmessungen** SRA3 BB (BB = Breitbahn)

Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website www.canon.de/papier

**Lager-
bedingungen** Temperatur 10 – 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 – 70%
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

**Druck-
bedingungen** Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in
Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15 – 25 °C und 30 – 65% relativer Luftfeuchte.

Canon Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Imaging Supplies
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld

Tel: 0800 623 72 74 37
Fax: +49 2151 345 61 499
Papiershop: canon.de/papier

E-Mail: papier@canon.de
canon.de/papier



Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige
Ankündigung vorbehalten

© Canon Deutschland GmbH / Stand: September 2018

Canon